
Macro-commande MACR_INFO_MAIL

1 But

Donner des informations sur la qualit  d'un maillage.

Cette macro-commande permet d'obtenir des informations sur un maillage, de degr  1 ou 2, contenant des mailles-points, des segments, des triangles, des quadrangles, des t tra dres, des hexa dres ou des penta dres. L'impression est dirig e sur le fichier de messages.

On trouve d'abord un bilan global du maillage : dimension, degr , nombre de n uds, nombre de mailles, dimensions extr mes.

Ensuite six informations sont accessibles :

- un r capitulatif sur la qualit  des mailles,
- un r capitulatif sur le diam tre des mailles,
- un contr le de la non interp n tration des mailles,
- un bilan sur la connexit  du maillage
- un r capitulatif de la taille des diff rents sous-domaines
- le nombre d' l ments surcontraints

Cette analyse est faite par le logiciel d'adaptation de maillage HOMARD. Pour plus de d tails, voir : <http://www.code-aster.org/outils/homard> ou se r f rer aux documents cit s en bibliographie.

Table des Matières

1 But.....	1
2 Syntaxe.....	3
3 Opérandes.....	4
3.1 Opérande MAILLAGE.....	4
3.2 Opérande NOMBRE.....	4
3.3 Opérande QUALITE.....	4
3.4 Opérande DIAMETRE.....	5
3.5 Opérande CONNEXITE.....	5
3.6 Opérande TAILLE.....	5
3.7 Opérande PROP_CALCUL.....	5
3.8 Opérande INTERPENETRATION.....	5
3.9 Opérande MAILLAGE_FRONTIERE.....	6
3.10 Opérande GROUP_MA_FRONT.....	6
3.11 Opérande ELEMENTS_ACCEPTES.....	6
3.12 Opérande VERSION_HOMARD.....	6
3.13 Opérande LANGUE.....	6
3.14 Opérande LOGICIEL.....	7
3.15 Opérande UNITE.....	7
3.16 Opérande INFO.....	7
4 Exemple.....	8
5 Bibliographie.....	16

2 Syntaxe

```
MACR_INFO_MAIL  (

  ◆  MAILLAGE =      ma                                [maillage]

  ◇  NOMBRE =    / 'OUI'                                [DEFAULT]
              / 'NON'

  ◇  QUALITE =    / 'OUI'                                [DEFAULT]
              / 'NON'

  ◇  DIAMETRE =    / 'OUI'                                [DEFAULT]
              / 'NON'

  ◇  CONNEXITE =    / 'OUI'                                [DEFAULT]
              / 'NON'

  ◇  TAILLE =      / 'OUI'                                [DEFAULT]
              / 'NON'

  ◇  PROP_CALCUL =    / 'OUI'                                [DEFAULT]
              / 'NON'

  ◇  INTERPENETRATION =    / 'OUI'
                          / 'NON'                                [DEFAULT]

  ◇  MAILLAGE_FRONTIERE =    maf                                [maillage]
  ◇  GROUP_MA_FRONT =    l_grma                                [l_gr_maillage]

  ◇  ELEMENTS_ACCEPTES =    / 'HOMARD'                                [DEFAULT]
                          / 'IGNORE_PYRA'

  ◇  LANGUE =        / 'FRANCAIS'                                [DEFAULT]
                    / 'FRENCH'
                    / 'ANGLAIS'
                    / 'ENGLISH'

  ◇  VERSION_HOMARD =    / 'V11_10'                                [DEFAULT]
                        / 'V11_N'
                        / 'V11_N_PERSO'

  ◇  LOGICIEL =      logiciel                                [K]

  #  Si la version est la version de d veloppement, (V11_N, V11_N_PERSO) :
  ◇  UNITE =          unite                                [I]
  #  Finsi

  ◇  INFO =          / 1                                [DEFAULT]
                    / 2
                    / 3
                    / 4

)
```

3 Opérandes

3.1 Opérande MAILLAGE

♦ MAILLAGE = ma

Le maillage de type [maillage] à analyser. Attention, l'analyse ne portera que sur les nœuds, les mailles-points, les segments, les triangles, les quadrangles, les tétraèdres, les hexaèdres ou les pentaèdres. Si on fournit un maillage comportant d'autres mailles, par exemple des pyramides, deux cas de figure sont possibles : soit un arrêt en erreur, soit une information sur la zone autorisée, le reste du maillage étant ignoré. Le choix entre ces deux modes de fonctionnement est fait par le mot-clé `ELEMENTS_NON_HOMARD`.

Le maillage est en degré 1 ou 2, mais il n'est pas possible de mélanger les deux.

Dans tous les cas, la présence des mailles enrichies `HEXA27` est interdite.

3.2 Opérande NOMBRE

♦ NOMBRE = / 'OUI' [DEFAULT]
/ 'NON'

Si le choix est 'OUI', un bilan des nombres de nœuds et de mailles est imprimé sur le fichier de messages.

3.3 Opérande QUALITE

♦ QUALITE = / 'OUI' [DEFAULT]
/ 'NON'

Si le choix est 'OUI', un bilan de la qualité des mailles est imprimé sur le fichier de message.

La qualité d'un triangle est définie comme étant le rapport entre la longueur du plus grand côté et le rayon du cercle inscrit.

La qualité d'un quadrangle est définie comme le quotient du produit de la plus grande longueur et des moyennes sur les côtés et les diagonales par la plus petite des surfaces des triangles internes aux quadrangles.

De même, la qualité d'un tétraèdre est définie comme étant le rapport entre la longueur du plus grand côté et le rayon de la sphère inscrite.

La qualité d'un hexaèdre est définie comme la plus mauvaise des qualités des tétraèdres inscrits.

Toutes ces mesures de qualité sont normalisées pour valoir 1 dans le cas d'un triangle équilatéral, d'un carré, d'un tétraèdre équilatéral ou d'un cube. Pour toute maille non équilatérale, la qualité est supérieure à 1. Voir la référence [bib1] pour des explications détaillées.

Le résultat est présenté sous forme de tableaux, avec les valeurs extrêmes.

L'interprétation des valeurs produites dépend de la méthode numérique employée pour le calcul. Selon que le problème est isotrope ou non, selon la rapidité de variation spatiale des données, selon la technique de calcul, une même maille peut conduire à un bon jacobien ou non. L'essentiel dans un premier temps est de repérer les mailles franchement mauvaises. Si on observe que le maximum de qualité dépasse 100, voire 1 000 ou 100 000, on doit s'inquiéter : une ou plusieurs mailles sont très déformées et le maillage est certainement à reprendre. Dans un second temps, cette information de qualité doit permettre de comparer deux maillages a priori corrects, sans grande valeur. Si le problème est isotrope, on aura intérêt à utiliser le maillage avec la répartition de qualité la plus proche de 1.

On trouvera des illustrations de valeurs de qualité de différentes mailles dans [Réf. 5].

3.4 Opérande DIAMETRE

◇ DIAMETRE = / 'OUI' [DEFAULT]
/ 'NON'

Si le choix est 'OUI', un bilan des diamètres des mailles est imprimé sur le fichier de message.

Le diamètre d'une maille est définie comme la longueur du plus grand segment qu'il est possible d'insérer dans la maille.

Pour un triangle ou un tétraèdre, le diamètre correspond à la longueur du plus grand côté.

Pour un quadrangle, un hexaèdre, un pentaèdre ou une pyramide, le diamètre est le maximum entre la longueur du plus grand côté et la longueur de la plus grande diagonale.

Le résultat est présenté sous forme de tableaux, avec les valeurs extrêmes.

3.5 Opérande CONNEXITE

◇ CONNEXITE = / 'OUI' [DEFAULT]
/ 'NON'

Si le choix est 'OUI', un bilan des connexités est imprimé sur le fichier de messages. On saura alors si les segments, les mailles 2D (triangles et quadrangles réunis) ou les mailles 3D (tétraèdres, hexaèdres, pentaèdres et pyramides réunis) sont d'un seul tenant ou répartis en plusieurs blocs. On connaîtra également le nombre de trous de la structure : les trous traversants ou les trous internes.

3.6 Opérande TAILLE

◇ TAILLE = / 'OUI' [DEFAULT]
/ 'NON'

Si le choix est 'OUI', un bilan des tailles des sous-domaines est imprimé sur le fichier de messages. Un sous-domaine est défini comme un ensemble de mailles de même dimension et appartenant aux mêmes groupes.

3.7 Opérande PROP_CALCUL

◇ PROP_CALCUL = / 'OUI' [DEFAULT]
/ 'NON'

Si le choix est 'OUI', un diagnostic sur les propriétés des mailles en tant qu'éléments pour le calcul est imprimé sur le fichier de messages. On dénombre le nombre d'éléments surcontraints : les éléments dont tous les sommets sont situés sur le bord. On dénombre les mailles volumiques (resp. surfaciques) qui touchent le bord du domaine mais qui ne sont pas bordées par des mailles surfaciques (resp. linéiques).

3.8 Opérande INTERPENETRATION

◇ INTERPENETRATION = / 'OUI' [DEFAULT]
/ 'NON'

Si le choix est 'OUI', on vérifie que le maillage est correct du point de vue du recouvrement : aucune maille n'a l'un de ses sommets à l'intérieur d'une autre maille.

Attention : cette opération peut s'avérer coûteuse pour de gros maillages, d'où le choix 'NON' par défaut.

3.9 Opérande MAILLAGE_FRONTIERE

◇ MAILLAGE_FRONTIERE = maf

Le choix de cette option signifie que les segments formant le bord du maillage de calcul ou une limite interne sont rattachés à une description fine de ce bord. Ce maillage fin est transmis ici. Le lien se fait par appartenance des segments aux mêmes groupes.

3.10 Opérande GROUP_MA_FRONT

◇ GROUP_MA_FRONT = l_grma

Si cette option est absente, le lien entre les segments est fait pour tous les groupes présents dans le maillage de la frontière. Si le lien n'est fait que pour quelques groupes, ils sont désignés ici.

3.11 Opérande ELEMENTS_ACCEPTES

◇ ELEMENTS_ACCEPTES = / 'HOMARD' [DEFAULT]
/ 'IGNORE_PYRA'

Dans sa version actuelle, HOMARD ne fait porter l'information que sur certaines mailles : mailles-points, segments, triangles, quadrangles, tétraèdres, hexaèdres, pentaèdres en degré 1 ou 2.

En retenant l'option 'HOMARD', la transmission d'un maillage contenant autre chose que des ces types de mailles entraînera un arrêt en erreur. C'est l'option par défaut.

En choisissant l'option 'IGNORE_PYRA', on pourra analyser un maillage comportant des pyramides. L'information ne portera que sur les zones autorisées par HOMARD, le reste du maillage sera ignoré.

Dans tous les cas, la présence des mailles enrichies HEXA27 est interdite.

3.12 Opérande VERSION_HOMARD

◇ VERSION_HOMARD = / 'V11_10' [DEFAULT]
/ 'V11_N'
/ 'V11_N_PERSO'

Cet opérande permet de sélectionner la version de HOMARD qui est utilisée pour l'adaptation. Par défaut, HOMARD 11.10 est lancé. C'est la version de référence. Le choix 'V11_N' active la version 11.n de HOMARD qui est la version de développement. Le choix 'V11_N_PERSO' active une version de développement propre à l'utilisateur. Cette option permet à l'équipe de développement de HOMARD de mettre au point de nouvelles fonctionnalités. Elle permet aussi de faire bénéficier l'utilisateur d'une innovation dans HOMARD avant la mise en service dans *Code_Aster*.

3.13 Opérande LANGUE

◇ LANGUE = / 'FRANCAIS' [DEFAULT]
/ 'FRENCH'
/ 'ANGLAIS'
/ 'ENGLISH'

Cet opérande précise la langue dans laquelle sont imprimés les messages issus de HOMARD.

3.14 Op  rante LOGICIEL

   LOGICIEL = logiciel [K]

Cette option propose d'utiliser une autre interface de couplage entre *Code_Aster* et HOMARD que celle fournie par d  faut dans le r  pertoire des outils associ  s    *Code_Aster*. Cette option est de fait r  serv  e    l'  quipe de d  veloppement de HOMARD pour mettre au point de nouvelles fonctionnalit  s. Elle permet de tester des nouveaut  s avant d'avoir modifi   la macro-commande de pilotage.

3.15 Op  rante UNITE

   UNITE = unite [I]

Cette option n'est possible que si on a activ   la version de d  veloppement de HOMARD, 11.n. Le fichier de donn  es transmis par l'utilisateur sous ce num  ro d'unit   logique sera directement transmis comme compl  ment au fichier de configuration de HOMARD. Cette option est de fait r  serv  e    l'  quipe de d  veloppement de HOMARD pour mettre au point de nouvelles fonctionnalit  s. Elle permet de tester des nouveaut  s avant d'avoir modifi   la macro-commande de pilotage.

3.16 Op  rante INFO

   INFO = / 1
/ 2
/ 3
/ 4

Si *INFO* vaut 1, les impressions sont minimales ; on n'obtient que celles qui ont explicitement   t   demand  es, la qualit   des mailles par exemple, et les   ventuels messages d'erreur.

Si *INFO* vaut 2, on obtiendra les messages   mis par les commandes sous-jacentes    la macro-commande : IMPR_RESU, LIRE_MALLAGE, LIRE_RESU.

Si *INFO* vaut 3, on aura les messages standard de HOMARD, r  capitulant l'ex  cution.

Si *INFO* vaut 4, on aura tous les messages   mis par HOMARD, en vue de d  boggage.

4 Exemple

```
MACR_INFO_MAIL ( MAILLAGE = MARTEAU,  
                  TAILLE = 'OUI',  
                  CONNEXITE = 'OUI',  
                  INTERPENETRATION = 'OUI',  
                  DIAMETRE = 'OUI',  
                  QUALITE = 'OUI' )
```

Cette séquence écrira les informations générales (dimension, degré, nombre de nœuds et de mailles, ...) puis un diagnostic sur la qualité, les diamètres et l'interpénétration des mailles utilisées dans le maillage `MARTEAU` ainsi que la taille et la connexité des différents sous-domaines. La version de HOMARD par défaut est utilisée.

```
Maillage a analyser  
MARTEAU  
Date de creation : lundi 15 fevrier 2010 a 15 h 59 mn 22 s  
Dimension : 2  
Degré : 1  
C'est un maillage de depart.
```

Direction	Unite	Minimum	Maximum
x	cm	0.0000	20.000
y	cm	-2.0000	11.000

Les informations sur le nombre d'entités du calcul sont classées par type : nœuds, mailles-points, arêtes, etc..
On fait le tri entre les mailles de bords et les autres.

NOMBRE D'ENTITES DU CALCUL

=====

```
*****
*                               Noeuds                               *
*****
* Nombre total                  *              76 *
*****

*****
*                               Segments                             *
*****
* Nombre total                  *              32 *
* . dont aretes isolees        *              0 *
* . dont aretes de bord de regions 2D    *              32 *
* . dont aretes internes aux faces/volumes *              0 *
*****

*****
*                               Triangles                             *
*****
* Nombre total                  *             118 *
*****
```

Le diagnostic sur les interp n trations des mailles est fait par type d'entit s.

INTERPENETRATION DES MAILLES

=====

```
*****
*                               *
* Recapitulatif sur les noeuds *
*                               *
* Aucun probleme n'a ete rencontre. *
*                               *
*****

*****
*                               *
* Recapitulatif sur les triangles *
*                               *
* Aucun probleme n'a ete rencontre. *
*                               *
*****
```

Dans le diagnostic sur la qualit  des mailles, on rel ve d'abord les valeurs extr mes rencontr es dans le maillage analys . Ici le minimum est de 1,0044, tr s proche du minimum absolu th orique qui est de 1, et le maximum rencontr  est de 1,5788. Ensuite on pr sente la r partition par tranche  quidistante   partir de la valeur optimum, 1. On voit que 3 triangles ont une qualit  comprise entre 1 et 1,025, soit 2,54 % du nombre total de triangles. De m me, 16 triangles ont une qualit  comprise entre 1,025 et 1,050, soit 11,02 % du nombre total de triangles et 10 triangles ont une qualit  comprise entre 1,050 et 1,075, soit 8,47 % du nombre total de triangles. En cumul , on constate donc que 26 (=3+13+10) triangles ont une qualit  meilleure que 1,075, soit 22,03 % du total. Et ainsi de suite. Par exemple, 98,31 % des mailles ont une qualit  meilleure que 1,425.

DIAMETRES DES TRIANGLES

```


*****
* Rappel : le diametre est egal a la longueur du plus *
* grand segment que l'on peut tracer dans la maille. *
* Pour un triangle, c'est la longueur de la plus *
* grande arete. *
*****
* Minimum : 1.1777 Maximum : 2.7500 *
*****
* Fonction de repartition *
* Valeurs * Nombre de mailles *
* Mini < < Maxi * par classe * cumul *
* * en % . nombre * en % . nombre *
*****
* 1.100 < 1.150 * 0.00 . 0 * 0.00 . 0 *
* 1.150 < 1.200 * 0.85 . 1 * 0.85 . 1 *
* 1.200 < 1.250 * 0.00 . 0 * 0.85 . 1 *
* 1.250 < 1.300 * 0.85 . 1 * 1.69 . 2 *
* 1.300 < 1.350 * 0.85 . 1 * 2.54 . 3 *
* 1.350 < 1.400 * 1.69 . 2 * 4.24 . 5 *
* 1.400 < 1.450 * 1.69 . 2 * 5.93 . 7 *
* 1.450 < 1.500 * 1.69 . 2 * 7.63 . 9 *
* 1.500 < 1.550 * 2.54 . 3 * 10.17 . 12 *
* 1.550 < 1.600 * 6.78 . 8 * 16.95 . 20 *
* 1.600 < 1.650 * 4.24 . 5 * 21.19 . 25 *
* 1.650 < 1.700 * 11.02 . 13 * 32.20 . 38 *
* 1.700 < 1.750 * 5.08 . 6 * 37.29 . 44 *
* 1.750 < 1.800 * 6.78 . 8 * 44.07 . 52 *
* 1.800 < 1.850 * 6.78 . 8 * 50.85 . 60 *
* 1.850 < 1.900 * 2.54 . 3 * 53.39 . 63 *
* 1.900 < 1.950 * 3.39 . 4 * 56.78 . 67 *
* 1.950 < 2.000 * 11.86 . 14 * 68.64 . 81 *
* 2.000 < 2.050 * 2.54 . 3 * 71.19 . 84 *
* 2.050 < 2.100 * 5.08 . 6 * 76.27 . 90 *
* 2.100 < 2.150 * 2.54 . 3 * 78.81 . 93 *
* 2.150 < 2.200 * 3.39 . 4 * 82.20 . 97 *
* 2.200 < 2.250 * 0.85 . 1 * 83.05 . 98 *
* 2.250 < 2.300 * 3.39 . 4 * 86.44 . 102 *
* 2.300 < 2.350 * 2.54 . 3 * 88.98 . 105 *
* 2.350 < 2.400 * 2.54 . 3 * 91.53 . 108 *
* 2.400 < 2.450 * 2.54 . 3 * 94.07 . 111 *
* 2.450 < 2.500 * 0.00 . 0 * 94.07 . 111 *
* 2.500 < 2.550 * 0.00 . 0 * 94.07 . 111 *
* 2.550 < 2.600 * 0.00 . 0 * 94.07 . 111 *
* 2.600 < 2.650 * 2.54 . 3 * 96.61 . 114 *
* 2.650 < 2.700 * 0.00 . 0 * 96.61 . 114 *
* 2.700 < 2.750 * 0.00 . 0 * 96.61 . 114 *
* 2.750 < 2.800 * 3.39 . 4 * 100.00 . 118 *
* 2.800 < 2.850 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
* 2.850 < 2.900 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
* 2.900 < 2.950 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
* 2.950 < 3.000 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
* 3.000 < 3.050 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
* 3.050 < 3.100 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
*****

```

QUALITES DES TRIANGLES

```
*****
* Rappel : la qualite est egale au rapport du diametre *
* du triangle sur le rayon du cercle inscrit, *
* normalise a 1 pour un triangle equilateral. *
*****
* Minimum : 1.0044 Maximum : 1.5788 *
*****
* Fonction de repartition *
* Valeurs * Nombre de mailles *
* Mini < < Maxi * par classe * cumul *
* * en % . nombre * en % . nombre *
*****
* 1.000 < 1.025 * 2.54 . 3 * 2.54 . 3 *
* 1.025 < 1.050 * 11.02 . 13 * 13.56 . 16 *
* 1.050 < 1.075 * 8.47 . 10 * 22.03 . 26 *
* 1.075 < 1.100 * 13.56 . 16 * 35.59 . 42 *
* 1.100 < 1.125 * 7.63 . 9 * 43.22 . 51 *
* 1.125 < 1.150 * 14.41 . 17 * 57.63 . 68 *
* 1.150 < 1.175 * 11.86 . 14 * 69.49 . 82 *
* 1.175 < 1.200 * 6.78 . 8 * 76.27 . 90 *
* 1.200 < 1.225 * 5.08 . 6 * 81.36 . 96 *
* 1.225 < 1.250 * 4.24 . 5 * 85.59 . 101 *
* 1.250 < 1.275 * 2.54 . 3 * 88.14 . 104 *
* 1.275 < 1.300 * 4.24 . 5 * 92.37 . 109 *
* 1.300 < 1.325 * 1.69 . 2 * 94.07 . 111 *
* 1.325 < 1.350 * 1.69 . 2 * 95.76 . 113 *
* 1.350 < 1.375 * 1.69 . 2 * 97.46 . 115 *
* 1.375 < 1.400 * 0.00 . 0 * 97.46 . 115 *
* 1.400 < 1.425 * 0.85 . 1 * 98.31 . 116 *
* 1.425 < 1.450 * 0.00 . 0 * 98.31 . 116 *
* 1.450 < 1.475 * 0.00 . 0 * 98.31 . 116 *
* 1.475 < 1.500 * 0.00 . 0 * 98.31 . 116 *
* 1.500 < 1.525 * 0.00 . 0 * 98.31 . 116 *
* 1.525 < 1.550 * 0.00 . 0 * 98.31 . 116 *
* 1.550 < 1.575 * 0.85 . 1 * 99.15 . 117 *
* 1.575 < 1.600 * 0.85 . 1 * 100.00 . 118 *
* 1.600 < 1.625 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
* 1.625 < 1.650 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
* 1.650 < 1.675 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
* 1.675 < 1.700 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
* 1.700 < 1.725 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
* 1.725 < 1.750 * 0.00 . 0 * 100.00 . 118 *
*****
```

Sur la figure suivante, on peut voir la repr sentation sous forme d'histogramme des pourcentages de mailles dans chacune des plages de qualit  concern es.



Le contr le de la connexit  permet de s'assurer que le domaine de calcul est d'un seul morceau. Il peut arriver que ce domaine soit en plusieurs parties disjointes, par exemple pour des probl mes de contact. Mais le diagnostic de plusieurs morceaux r v le souvent un probl me lors de la cr ation du maillage : on a mal recoll  des sous-parties. Et comme le contr le visuel ne permet pas toujours de s'en rendre compte, le calcul est faux ... tout en ayant l'air d' tre juste. La pire situation qui puisse arriver. Il est donc fortement recommand  d'utiliser cette option.

CONNEXITE DES ENTITES DU CALCUL

=====

```

*****
* Les triangles      sont en un seul bloc.          *
*****

*****
* Les segments      sont en un seul bloc.          *
* Cette ligne est fermee.                          *
*****

```

L'affichage des tailles des sous-parties du maillage se fait par dimensions. Le tri a lieu grosso modo selon les groupes de mailles d clar s ; il peut y avoir une subdivision plus fine quand les groupes se recoupent. Cette pr sentation permet de contr ler que l'on a bien maill  ce que l'on voulait. En particulier, cela permet de d busquer des erreurs de recollement ou de cr ation de groupes lors de la cr ation du maillage. Ici encore, il est fortement recommand  d'utiliser cette option.

TAILLES DES SOUS-DOMAINES DE CALCUL

=====

Direction	Unite
x	cm
y	cm

```
*****
*                               Sous-domaines 2D                               *
*****
* Numero * Nom                               * Surface *
*****
*   -12 * Sous-domaine_12                     * 20.0000 *
*   -11 * Sous-domaine_11                     * 128.000 *
*****
* Total :                               * 148.000 *
*****
```

```
*****
*                               Sous-domaines 1D                               *
*****
* Numero * Nom                               * Longueur *
*****
*   -2 * Sous-domaine_2                     * 10.0000 *
*   -1 * Sous-domaine_1                     * 4.00000 *
*   -3 * Sous-domaine_3                     * 16.0000 *
*   -5 * Sous-domaine_5                     * 8.00000 *
*   -4 * Sous-domaine_4                     * 26.2462 *
*****
* Total :                               * 64.2462 *
*****
* Minimum :                               * 4.00000 *
* Maximum :                               * 26.2462 *
*****
```

L'analyse des propriétés des éléments du calcul affiche un diagnostic sur les éléments surcontraints et les éléments de bord.

DIAGNOSTICS SUR LES ELEMENTS DU CALCUL

=====

```
*****
*                               Triangles                               *
*****
* Nombre d'elements surcontraints           * 0 *
* Nombre d'elements sans mailles de bord     * 0 *
*****
```

5 Bibliographie

- 1) G. Nicolas ; T. Fouquet : “Logiciel HOMARD - Volume 1 - Présentation générale”, rapport EDF H-I23-2008-04107-FR, octobre 2014.
- 2) G. Nicolas ; T. Fouquet : “Logiciel HOMARD - Volume 2 – Algorithmes de raffinement et déraffinement de maillages”, rapport EDF H-I23-2008-04108-FR, octobre 2014.
- 3) G. Nicolas ; T. Fouquet : “Logiciel HOMARD - Volume 3 – Interfaces avec les codes de calcul”, rapport EDF H-I23-2008-04118-FR, octobre 2014.