

SZLZ110 - Dommage de Lemaître généralisé en post-traitement

Résumé :

Ce test a pour but le calcul du dommage de Lemaître généralisé "LEMAIT_S" à partir de la donnée du tenseur des contraintes et de la déformation plastique cumulée à tous les instants t_i (fournis par l'utilisateur).

Les caractéristiques matériau E (module d'Young), ν (coefficient de Poisson), S et p_d (paramètres du matériau) peuvent dépendre de la température, qui doit donc être fournie par l'utilisateur aux mêmes instants que les constantes et la déformation plastique.

1 Problème de référence

On calcule le dommage $D(t)$ à partir de la donnée du tenseur des contraintes $\sigma(t)$ et de la déformation plastique cumulée $p(t)$ issue d'un calcul en thermomécanique. La cinétique d'endommagement est donnée par :

$$\dot{D} = \frac{1}{(1-D)^{2s}} \left[\frac{1}{3ES} (1+\nu) \sigma_{eq}^2 + \frac{3}{2ES} (1-2\nu) \sigma_H^2 \right]^s \dot{p} \quad \text{si } p > p_d$$

$$D = 0 \quad \text{sinon}$$

σ_{eq} est la contrainte équivalente de von Mises

σ_H est la contrainte hydrostatique

p_d représente le seuil d'endommagement

S est une caractéristique matériaux (MPa)

s est une caractéristique matériaux

1.1 Propriétés matériaux

Temp(°C)	E (MPa)	ν	S (MPa)	P_d	s	
					Cas 1	Cas 2
0.	143006.0E+6	0.33	7.0	1.005E-6	0.8	1.003
20.	143006.0E+6	0.33	7.0	1.005E-6	0.8	1.003
40.	143006.0E+6	0.33	7.0	1.005E-6	0.8	1.003

Deux valeurs de l'exposant s sont successivement utilisées pour la validation des développements dans CALC_CHAMP.

1.2 Chargement

Le chargement correspond à un essai de traction à température constante et à vitesse de déformation imposée. Il est défini au paragraphe [§2.2].

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

La solution de référence est générée à partir de l'option `POST_FATIGUE`. La méthodologie adoptée consiste à définir une histoire de chargement en contraintes et de récupérer l'évolution de la déformation plastique cumulée associée à partir d'un essai de traction 3D en thermo-viscoplasticité.

L'histoire de chargement $\sigma(t)$ et $p(t)$ est ensuite utilisée dans un calcul `POST_FATIGUE` avec les paramètres matériaux présentés au paragraphe [§1.1] pour définir une solution de référence.

2.2 Résultats de Référence

Le résultat de référence du dommage de Lemaître est obtenu pour un essai de traction à déformation imposée et à température constante. L'état de contraintes et la déformation plastique cumulée issus de cet essai sont les suivants :

Temps [s]	Contrainte $S_{xx}(t)[Pa]$	Déformation Plastique Cumulée $P(t)$
50	7.15030E+06	0.000000E+00
100	1.43006E+07	0.000000E+00
150	2.14509E+07	0.000000E+00
200	2.86012E+07	0.000000E+00
250	3.57515E+07	0.000000E+00
300	4.29018E+07	0.000000E+00
350	5.00521E+07	0.000000E+00
400	5.72024E+07	0.000000E+00
450	6.43527E+07	0.000000E+00
500	7.15030E+07	0.000000E+00
550	7.86533E+07	0.000000E+00
600	8.58036E+07	0.000000E+00
650	9.29539E+07	0.000000E+00
700	1.00091E+08	9.547120E-08
750	1.06433E+08	5.747160E-06
800	1.10614E+08	2.650910E-05
850	1.12888E+08	6.060610E-05
900	1.14130E+08	1.019250E-04
950	1.14913E+08	1.464460E-04
1000	1.15508E+08	1.922890E-04

Cette histoire de chargement est ensuite utilisée avec l'opérateur `POST_FATIGUE` option `LEMAIT_S` pour estimer le dommage en fonction du temps avec les propriétés matériaux définies au paragraphe [§1.1]. La température est supposée constante et égale à $20^{\circ}C$. On trouve, selon la valeur du paramètre s utilisée, les dommages suivants :

Temps [s]	Dommage (référence)	
	Cas $s=0.8$	Cas $s=1.003$
50	0.00000E+00	0.00000E+00
100	0.00000E+00	0.00000E+00
150	0.00000E+00	0.00000E+00
200	0.00000E+00	0.00000E+00
250	0.00000E+00	0.00000E+00
300	0.00000E+00	0.00000E+00
350	0.00000E+00	0.00000E+00
400	0.00000E+00	0.00000E+00
450	0.00000E+00	0.00000E+00
500	0.00000E+00	0.00000E+00
550	0.00000E+00	0.00000E+00
600	0.00000E+00	0.00000E+00
650	0.00000E+00	0.00000E+00
700	0.00000E+00	0.00000E+00
750	5.43732E-03	3.19264E-02
800	2.75450E-02	1.90334E-01
850	6.75939E-02	1.00000E+00
900	1.21543E-01	1.00000E+00
950	1.87318E-01	1.00000E+00
1000	2.66202E-01	1.00000E+00

2.3 Incertitude sur la solution

Solution générée numériquement.

2.4 Références bibliographiques

- [1] A.M. DONORE : Estimation de la durée de vie en fatigue à grands nombres de cycles et en fatigue oligocyclique. Note [R7.04.01] Indice B.

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

On utilise une modélisation 3D.

3.2 Caractéristiques du maillage

Le maillage contient 54 éléments du type QUAD4 et 27 éléments du type HEXA8, pour un total de 64 nœuds.

3.3 Grandeurs testées et résultats

On teste les valeurs des grandeurs DOM_LEM.

Identification		Référence		% Tolérance	
		s=0.8	s=1.003	s=0.8	s=1.003
Point 1	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 2	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 3	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 4	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 5	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 6	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 7	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 8	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 9	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 10	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 11	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 12	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 13	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 14	Dommage	0,0000000	0,0000000	0.001	0.001
Point 15	Dommage	0,0054373	0,0319264	0.001	0.001
Point 16	Dommage	0,0275450	0,1903340	0.001	0.001
Point 17	Dommage	0,0675939	1,0000000	0.001	0.001
Point 18	Dommage	0,1215430	1,0000000	0.001	0.001
Point 19	Dommage	0,1873180	1,0000000	0.001	0.001
Point 20	Dommage	0,2662020	1,0000000	0.001	0.001

On calcule le taux de triaxialité des contraintes, la contrainte équivalente d'endommagement, et l'endommagement de Lemaître au premier point de Gauss de la maille M_1 :

Identification	Composante	Incément	Référence	Tolérance (%)
			(NON REGRESSION)	
ENDO_ELGA	TRIAX	15	0.333333	0.1
ENDO_ELGA	SI_ENDO	15	$1.06433 \cdot 10^{-8}$	0.1
ENDO_ELGA	COENDO	15	$5.65806 \cdot 10^3$	0.1
ENDO_ELGA	DOM_LEM	15	$5.43728 \cdot 10^{-3}$	0.1

4 Synthèse des résultats

Les résultats fournis par *Code_Aster* coïncident avec les valeurs de référence.